



Sicherheitsglas

Abweichende Formate und Kombinationen führen zu Veränderung der angegebenen Werte

TERMO-BIT Safety Plus - 26.5 / 1.1

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	1.1 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	78 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	57 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	36 dB

Glasaufbau: außen – SZR - innen
 VSG 3(0.38)3, 6 mm – 16 Argon – Float 4 mm beschichtet P30
 mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter
 Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus - 27.0 / 1.1

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	1.1 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	78 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	56 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	36 dB

Glasaufbau: außen – SZR - innen
 VSG 3(0.76)3, 6 mm – 16 Argon – Float 4 mm beschichtet P30
 mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter
 Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus - 28.5 / 1.1

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	1.1 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	77 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	56 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	37 dB

Glasaufbau: außen – SZR - innen
 VSG 4(0.38)4, 8 mm – 16 Argon – Float 4 mm beschichtet P30
 mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter
 Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus – 29.0 / 1.1

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	1.1 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	77 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	55 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	37 dB

Glasaufbau: außen – SZR - innen
 VSG 4(0.76)4, 8 mm – 16 Argon – Float 4 mm beschichtet P30
 mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter
 Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus – P2A / 1.1

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	1.1 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	77 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	55 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	37 dB

Glasaufbau: außen – SZR - innen
 VSG P2A, 8 mm – 16 Argon – Float 4 mm beschichtet P30
 mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter
 Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus – P4A / 1.1

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	1.1 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	77 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	54 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	37 dB

Glasaufbau: außen – SZR - innen

VSG P4A, 9 mm – 16 Argon – Float 4 mm beschichtet P30

mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter

Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus – TRAV / 1.1

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	1.1 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	76 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	55 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	37 dB

Glasaufbau: außen – SZR - innen

VSG 4(0.76)4, 8 mm – 16 Argon – VSG 4(0.76)4, 8 mm beschichtet P30

mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter

Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus – 38.5 / 0.7

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	0.7 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	70 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	49 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	36 dB

Glasaufbau: außen – SZR – Mitte – SZR - innen

Float 4 mm beschichtet P30 – 12 Argon – Float 4 mm – 12 Argon – VSG 3(0.38)3, 8 mm beschichtet P30

mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter

Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus – 39.0 / 0.7

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	0.7 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	69 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	49 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	36 dB

Glasaufbau: außen – SZR – Mitte – SZR - innen

Float 4 mm beschichtet P30 – 12 Argon – Float 4 mm – 12 Argon – VSG 3(0.76)3, 8 mm beschichtet P30

mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter

Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus – 40.5 / 0.7

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	0.7 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	69 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	49 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	37 dB

Glasaufbau: außen – SZR – Mitte – SZR - innen

Float 4 mm beschichtet P30 – 12 Argon – Float 4 mm – 12 Argon – VSG 4(0.38)4, 8 mm beschichtet P30

mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter

Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus – 41.0 / 0.7

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	0.7 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	69 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	49 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	37 dB

Glasaufbau: außen – SZR – Mitte – SZR - innen

Float 4 mm beschichtet P30 – 12 Argon – Float 4 mm – 12 Argon – VSG 4(0.76)4, 8 mm beschichtet P30 mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter
Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus – P2A / 0.7

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	0.7 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	69 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	49 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	37 dB

Glasaufbau: außen – SZR – Mitte – SZR - innen

Float 4 mm beschichtet P30 – 12 Argon – Float 4 mm – 12 Argon – VSG P2A, 8 mm beschichtet P30 mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter
Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus– P4A / 0.7

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	0.7 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	69 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	49 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	37 dB

Glasaufbau: außen – SZR – Mitte – SZR - innen

Float 4 mm beschichtet P30 – 12 Argon – Float 4 mm – 12 Argon – VSG P4A, 9 mm beschichtet P30 mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter
Glasdicken nach statischen Erfordernissen

TERMO-BIT Safety Plus– TRAV / 0.7

Wärmedurchgangskoeffizient	DIN EN 673	U_g	0.7 W/m ² K
Lichttransmission	DIN EN 410	T_L	68 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	DIN EN 410	g-Wert	45 %
Schalldämmwert	DIN EN ISO 717-1	R_w	39 dB

Glasaufbau: außen – SZR – Mitte – SZR - innen

VSG 4(0.76)4, 8 mm beschichtet P30– 12 Argon – Float 4 mm – 12 Argon – VSG 4(0.76)4, 8 mm beschichtet P30 mit „Warmer Kante“ aus TPS-Abstandhalter
Glasdicken nach statischen Erfordernissen