

Berechnung WinSLT TERMO-BIT Silence




Position: Typ 42/39 0.7

Schichtaufbau (von außen nach innen)

Nummer BE Bezeichnung

1	Float ExtraClear
2	2 ClimaGuard Premium (en=3%)
3	90% Argon
4	Float Clear
5	90% Argon
6	5 ClimaGuard Premium (en=3%)
7	Float ExtraClear



Transmission, Reflexion, Absorbtion

$\rho_v = 0,15$ (Lichtreflexionsgrad außen)

$\rho'_v = 0,15$ (Lichtreflexionsgrad innen)

$\rho_e = 0,28$ (direkter Strahlungsreflexionsgrad)

α_e 1 = 0,22; 2 = 0,05; 3 = 0,06 (direkter Strahlungsabsorbtionsgrad)

$\tau_{UV} = 0,16$ (ultravioletter Transmissionsgrad)

$\tau_v = 0,69$ (Lichttransmissionsgrad)

$\tau_e = 0,39$ (direkter Strahlungstransmissionsgrad)

EN 410

SC = 0,59 (Shading Coefficient = g/0,80)

$R_a = 93$ (allgemeiner Farbwiedergabeindex)

$q_i = 0,08$ (sekundäre Wärmeabgabe nach innen)

$g = 0,47$ (Gesamtenergiedurchlassgrad)

EN 673 Einbauwinkel = 90° vertikal

$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Wärmedurchgangskoeffizient)

EN 13363-2 $T_e = 5,00 \text{ °C}$ $T_i = 20,00 \text{ °C}$

$E_s = 300,00 \text{ W/m}^2$ Systemhöhe = 1,50 m


$g_{th} = 0,050$ (Wärmestrahlungsfaktor)

$g_c = 0,037$ (Konvektionsfaktor)

$g_v = 0,000$ (Belüftungsfaktor)

$q_i = 0,087$ (sekundäre Wärmeabgabe nach innen)

$g = 0,48$ (Gesamtenergiedurchlassgrad)



Schwankungen der licht- und strahlungstechnischen Werte wegen chemischer Zusammensetzung von Glas und Herstellprozesses möglich. Funktionswerte berücksichtigen die zugelassenen Toleranzen entsprechend der Produktnormen. Das Rechenergebnis gibt keine Auskunft über die technische Ausführbarkeit des Aufbaus.